

Baunit rekomenduoja:



Baunit Nivello Grund – paruoštas naudoti, be tirpiklių, sintetinės dispersijos gruntas, skirtas įgeriantiems paviršiams gruntuoti prieš savaime išsilyginančių grindų skiedinio liejimo ir plytelių klojimo darbus. Skirtas gruntuoti smarkiai įgeriantį šiurkštų betoną ir kitus mineralinius paviršius. Gruntas naudojamas paviršiaus įgeriamumui sumažinti ir suvienodinti. Naudojamas lauke ir viduje.



Baunit Nivello Centro – greitai savaime išsilyginantis gipsinis grindų mišinys. Skirtas naudoti pastatų viduje ant naujo betono ar renovuojamų juodgrindžių. Didelio stiprumo C35/F7. Liejamas rankomis arba mašina. Rekomenduojama naudoti gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatams, koridoriuose, vestibuluose, salonuose, biuruose. Ypač rekomenduojamas šildomųjų grindų įrengimui dėl greito šilumos laidumo. Įrengiamo sluoksnio storis 5–30mm. Galima vaikščioti po 3 val.

Baunit Nivello Quattro

**BAU
LIT**
baunit.com

Savaime išsily-
ginantis grindų
mišinys



baunit.com

Kur galiu rasti
reikalingą informaciją
apie grindų mišinius?



- Skirtas 1–20 mm storio sluoksniui
- Visoms grindų dangoms
- Idealus šildomosioms grindims

Idėjos, kuriančios ateitį.

UAB „Baunit Lit“
Lentvario g. 1,
Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2640 778
info@baunit.lt
www.baunit.lt

**BAU
LIT**
baunit.com

Baunit

Savaime išsilyginantis grindų mišinys



Greita – Lengva – Veiksminga

Nivello Quattro – savaime išsilyginantis, lengvai apdorojamas, patvarus grindų mišinys

Baunit siūlo Jums naują grindų išlyginamąjį mišinį **Nivello Quattro** 1–20 mm storio dangai kloti.

Baunit Nivello Quattro yra savaime išsilyginantis grindų mišinys, skirtas rankiniam arba mašiniam naudojimui, greit kietėjantis. Neatsiranda įtrūkių ir vidinių įtempimų. Liksite patenkinti visomis šio mišinio savybėmis, kurios leis lengvai ir be kliūčių lieti naujas grindis ar atlikti jų remonto darbus.

Baunit Nivello Quattro – tai tobulas pagrindas, tinkamas įvairaus tipo grindų dangoms: keramikai, parketui, laminatui, kiliminei, kaučiukinei ir vinilinei dangai. **Nivello Quattro** idealiai tinka šildomosioms grindims. Ypatinga mišinio sudėtis padeda išsaugoti grindų patvarumą. **Baunit Nivello Quattro** taupo Jūsų laiką, pinigus ir nesukelia rūpesčių.

Pranašumai

- Vaikščioti danga galima jau po 3 valandų
- Kitą dangą kloti galima jau po 24 valandų
- Itin lengvai liejamas
- Tolygus mišinio pasiskirstymas
- Homogeniškas ir glotnus paviršius
- Našumas klojant mašininu būdu – 35 l/min
- Galimybė dengti didesnius plotus, nedarant kompensacinės siūlės

Kitos dangos klojimas

- Iki 3 mm storio sluoksniai gali būti klojami ant kitų paviršių maždaug po 24 valandų. Prieš dengiant kiekvieną tolesnę 1 mm storio sluoksnį, būtina palaukti bent 24 valandas.



Sudėtis: speciali rišamųjų medžiagų, įvairių smėlio rūšių ir priedų kombinacija.
Sluoksnio storis: 1–20 mm.
Apdorojimo trukmė: maždaug 30 minučių po sumaišymo su vandeniu.
Išėiga: maždaug 1,5 kg/m² 1 mm storio sluoksniui.
Padengimo išėiga: maždaug 15 m²/25 kg maišas/1 mm.
Vandens kiekis: maždaug 6 l/25 kg sauso mišinio.
Pakuotė: maišai po 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1200 kg.
Stiprumo klasė: C20/F6.



Gamybinis mechanizmas, skirtas darbiui su gipsiniais mišiniais **Baunit Nivello Quattro**



Skirta didelėms patalpoms, didesniai veiksmingumui ir laiko taupymui

Baunit

Savaime išsilyginantis grindų mišinys



Greita – Lengva – Veiksminga

Greito naudojimo technologija...

Norint sėkmingai naudoti mišinį, būtina atsižvelgti į grindų pagrindą ir pasirinkti tinkamą pagrindo paruošimo būdą. Kiekvienas pagrindas yra specifinis, todėl rekomenduojame jį visada įvertinti individualiai. Mišinį patariame naudoti remiantis

arba „baigta akimirksniu“!

principais, nurodytais **Baunit** technologijos grindų dangų ir savaime išsilyginančių mišinių naudojimo instrukcijoje. Laikantis nurodytų instrukcijų, produkto **Baunit Nivello Quattro** savybės išliks nepakitusios ir bus pasiektas geriausias rezultatas.

Darbo eiga



Pagrindas

Pagrindas turi atitikti galiojančias normas: būti reikiamo patvarumo, be skiediklių, švarus, be dažų likučių, pakankamai sausas ir tolygiai įgeriantis, ne hidrofobiškas. Mišinys **Baunit Nivello Quattro** nėra tinkamas naudoti ant plastmasinių ir metalinių pagrindų.



Pagrindo paruošimas

Jei pagrindas yra iš stipriai įgeriančios medžiagos, reikia gruntuoti gruntu **Baunit Nivello Grund**. Išėiga: apie 0,2 kg/m². Jei pagrindas yra iš silpnai įgeriančios medžiagos, gruntuoti gruntu **Baunit Nivello Super Grund**. Išėiga: apie 0,1–0,15 kg/m².




Maišymas

25 kg mišinio **Baunit Nivello Quattro** sumaišyti su 6 litrais vandens ir gerai maišyti lėtą apskuk maišytuvu, kol masė pasidarys vientisa. Galima kloti naudojant ir glaisto purkštuvą su įrengtu papildomu maišytuvu, kai našumas yra maždaug 35 l/min. sraigto apskuk.



Liejimas

Gerai išmaišytas išlyginamasis mišinys pilamas pradant nuo tolimiausio patalpos kampo durų link. Klojant storesnį nei 5 mm sluoksnį, greta sienų pritvirtinamos juostelės.



Paskirstymas

Baunit Nivello Quattro patogų paskirstyti mentele. Jos dantytumas pasirenkamas priklausomai nuo liejamo sluoksnio storio.



Apdorojimas dantytu voleliu

Orui pašalinti mišinį reikia papildomai apdoroti dantytu voleliu: kelis kartus perbraukti statmenai viena, paskui kita kryptimi per išlietą mišinį. Vaikstant ką tik išlietą mišinį, reikia avėti batus dygliuotais padais.

Nurodymai ir bendroji informacija

Temperatūrą (oro, pagrindo, medžiagos) rekomenduojama palaikyti virš +5 °C tiek klojant, tiek surišant su kita danga. Esant aukštai temperatūrai, atsiranda pavojus sutrumpinti sukibimo ir patvarumo laiką!

Vengti greito išdžiūvimo. Šis produktas negali būti viršutinis dangos sluoksnis. Jis netinka naudoti patalpose, kuriose juda sunkios transporto priemonės, taip pat intensyviai naudojamoms drėgnoms patalpoms: visuomeninėms pirtims, virtuvėms ir pan.