



Baumit BetoFinish

Glaistas betono atkūrimui

Privalumai

- Vienkomponentis
- Tvirtas sukibimas ir stabilumas kampuose
- Įbrėžimų, skylių užglaistymui



Produktas

Modifikuotas vienkomponentis glaistas. Atsparus neigiamiems klimato faktoriams. Pasižymi ypatingai tvirtu sukibimu ir stabilumu kraštuose, kampuose.

Sudėtis

Cementas, smulkiagrūdis užpildas, priedai.

Savybės

Greitai stingstantis, atsparus šalčiui, puikus sukibimas.

Paskirtis

Skirtas išlyginti betoninių konstrukcijų paviršių, pvz., užpildyti duobes ir ertmes, plyšius su atvira armatūra. Naudojamas norint išgauti natūralaus, neapdirbto betono vaizdą.

Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 6 mėnesius.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lapė (pagal Europos parlamento tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi atitikti galiojančius standartus, būti švarus, pakankamai sausas, neįšalęs, nedulkėtas, be nuo paviršiaus atskilusių dalelių, klojinių tepalo ar riebalų, lygus, stabilus.

- **Tinka:** Visiems įprastiniams statybiniais mineraliniams pagrindams, t. y. betonui, plokštėms ir t. t.
- **Netinka:** Medžiui, dirbtinėms medžiagoms, metalams, vandeniui atspariems pagrindams.

Naudojimas

„Baumit BetoFinish“ maišyti su švariu, šaltu vandeniu. Maišoma lėtai maišytuvu iki vientisos masės (maišymo trukmė – 4 min.). Paruošto mišinio sunaudojimo laikas apytiksliai 20 min. esant 20 °C. Esant žemesnei oro temperatūrai, sunaudojimo laikas ilgėja, o aukštesnei – trumpėja. Mišiniui stingstant, negalima papildomai pilti vandens ar dėti kitų medžiagų (pvz., antifrizo ar procesą greitinančių priemonių).

Maišymo proporcijos: 25 kg „Baumit BetoFinish“ mišinio – apytiksliai 6,0 l vandens

„Baumit BetoFinish“ mišinį užpilti kaip glaistą ant dar drėgnos išamosios medžiagos „Baumit BetoHaft“ „šlapias ant šlapio“ būdu. Jei sluoksnis storesnis nei 5 mm, galima lieti kelis sluoksnius. Klojant sluoksnius negalima daryti ilgesnių kaip 6 val. pertraukų. Priešingu atveju, reikės vėl naudoti išamąją medžiagą „Baumit BetoHaft“.

Papildomos saugumo priemonės: Užpiltą mišinio sluoksnį būtina saugoti nuo pernelyg greito išdžiūvimo.

Bendroji informacija ir patarimai Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.