



Baumit BetoHaft

Betono restauracijai skirtas mišinys

Privalumai

- **Betono atkūrimui**
- **Mineralinis mišinys**
- **Vidaus ir išorės darbams**



Produktas

Mineralinis mišinys, tinkamas naudoti horizontalioms ir vertikaloms plokštumoms.

Sudėtis

Cementas, smulkiagrūdžiai užpildai, priedai.

Savybės

Greitai paruošiamas, gerų lipnumo ir surišimo savybių, su mažomis vandens sąnaudomis.

Paskirtis

Ruošiant itin aukštos kokybės rišiklius vertikaloms ir horizontalioms plokštumoms, naudojant kartu su gruntu, naudojamas betono konstrukcijoms rekonstruoti. Tinka išorės ir vidaus darbams.

Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg Baumit BetoHaft Sukibimą pagerinantis mišinys

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalausti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindui taikomi galiojantys teisės aktai. Jis turi būti pakankamai sausas, be ledo, dulkių dalelių, vientisas, stabilios formos, be atsiskiriančių dalių. Neturi būti jokių betono klojinių nuėmimo priemonių dalių ar riebalų.

Tinka naudoti: visiems įprastiniams statybiniais mineraliniams pagrindams, pavyzdžiui, betonui, gruntui ir pan.

Netinka naudoti: medžio, dirbtinės masės, metalui, vandeniui atspariems pagrindams.

Naudojimas

„Baumit BetoHaft“ maišyti švariame šaltame vandenyje lėtai maišykite tol, kol susidarys homogeninė masė be gumuliukų. Į jau bepradedančią stingti masę nebegalima pilti daugiau vandens. Negalima pridėti jokių kitų medžiagų (pvz., procesą skatinančių ir nuo užšalimo saugančių priedų). Santykis : 25 kg „Baumit BetoHaft“ tenka maždaug 3,5-5 l vandens.

Seną betono sluoksnį reikiama sudrėkinti, saugant, kad nesusidarytų vandens plėvelė ar nesusikauptų didelis kiekis vandens. „Baumit BetoHaft“ tepti teptuku, stipriai tepant matinį drėgną pagrindą. Vėliau skiedinį dengti naudojant metodą „šviežias ant šviežio“ tepant teptuku ar didinant tankį. Jei apatinis sluoksnis išdžiūvo, jis turi būti pašalintas ir atstatytas šviežia mase.

Bendroji informacija ir patarimai

Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.