



Baumit BituFix 2K

Bituminiai klijai

Privalumai

- Bitumo pagrindo klijai
- EPS ir XPS plokštėms klijuoti cokolio zonose
- Dviejų komponentų



Produktas

Dviejų komponentų, be skiediklių, bitumo pagrindo klijai, papildyti polistirenu. Skirtas EPS ir XPS plokštėms klijuoti ir hidroizoliacijai formuoti cokolio zonose.

Sudėtis

Polimerais modifikuota bituminė emulsija, polistirolo granulės, cementas.

Savybės

Pasižymintis geru sukibimu, stabilumu, lengvai apdirbami ir be tirpiklių.

Paskirtis

Klijai naudojami EPS ir XPS šilumos izoliacinėms plokštėms klijuoti cokolio zonoje ant bituminio paviršiaus, vietose kur galimas vandens purslų patekimas.

Techniniai duomenys

Produktas	
Paruošto produkto naudojimo trukmė:	apie 1 val.
SąnaudosVariantas(-ai)	

Pakuotė

30 L pakuotė, 1 paletė = 12 pakuočių = 360 l

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 6 mėnesius.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal direktyvų ÖNORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti normą DIN 18202.

Naudojimas

Mentelės pagalba padenkite izoliacinės plokštės kraštus ~5 cm pločio BaumitBituFix 2K klijų juosta, per plokštės vidurį papildomai uždėkite mažiausiai 3 rankos delno didumo klijų taškus. Prispauskite plokštę silpnais slystančiais judesiais, tvirtinant taip, kad visa plokštė priglustų prie pagrindo. Mentele pašalinkite medžiagos perteklių už plokštės kraštų. Tvirtinimas smeigėmis 30 cm virš nuogrindos.

- Bendroji informacija ir patarimai** ■ Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūrai bendros turi būti **ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C**
- Nedirbti, jei pagrindas yra apšalęs arba numatomas šaltis.
 - Nenaudoti priedų nuoužšalimo.
 - Neglaistyti fasado plokščių, kurias ilgesnį laiką (ilgiau nei 14 dienų) veikia ultravioletiniai spinduliai. Būtina dar kartą nušlifuoti ir nuvalyti dulkes.
 - Prieš atliekant kitus darbus, glaisto sluoksnis turi džiūti bent 3 dienas.
 - Šlifuojant nepažeisti armuojamojo tinklelio.
-

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.