



Baumit FinoFill

Mineralinis glaistas



Privalumai

- Tinkamas visiems mineraliniams paviršiams
- Plastiškas
- Ilgesnis darbo ir galiojimo laikas

Produktas

Baltas gipsinis glaistas sienų ir lubų paviršiams glaistyti.

Sudėtis

Smulkiagrūdus baltas gipsas, mineraliniai užpildai, o taip pat papildai, gerinantys sukibimą, apdirbimą ir reguliuojantys gipsinio rišiklio rišimosi laiką.

Savybės

Naudojamas kalkių, kalkių - cemento, gipsinių tinkų, betono, gipskartonio paviršiams lyginti. Idealiai tinka gipskartonio siūlių, gipsinio tinko plyšiams užpildyti.

Paskirtis

Gipsinių, keraminių pagrindų, betono, akytojo betono ir t.t. glaistymui. Įtrūkimų ir defektų ant gipsinių, cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių tinkų pašalinimui ir jų užglaistymui; sudūrimams tarp gipso kartono plokščių uždarymui, kai naudojamas armavimo tinklas. Šio gipsinio glaisto pagalba išgaunamas labai geras pagrindas tapetams ir dažams. Negalima produkto naudoti patalpose, kur didelis oro drėgnumas ir didelė vandens garų kondensacija.

Techniniai duomenys

Produktas	
Paruošto produkto naudojimo trukmė:	apie 30 min.
Sąnaudos Variantas(-ai)	
Vandens sąnaudos	apie 10 l/20kg - 11 l/20kg

Pakuotė

20 kg maišas, 1 paletė = 60 maišai = 1.200 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 9 mėnesius.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Gipsinės, keraminės, silikatinės, betoninės dagos, akytojo betono pagrindai ir kt. Gipsiniai, cementiniai, cementiniai-kalkiniai tinkai, gipso kartono plokštės.

Naudojimas

- Maišo turinį užmaišyti su 10-11 l švaraus šalto vandens rankiniu būdu arba maišyklės pagalba.
- FinoFill glaistą dengti plieninės mentelės pagalba. Gipso kartono plokščių sandūras užglaistyti plačia mentele, naudojant armavimo tinklėlį.
- Glaistui išdžiūvus, visus nelygumus galima nušlifuoti švitrinio popieriumi arba šlifavimo tinkleliu.
- Su paruoštu skiediniu galima dirbti 30 min. Jeigu nesibaigus šiam laikui gipsas pradės kietėti, jį reikia intensyviai permaišyti nepilant papildomai vandens.
- Nepanaudoto ir sukietėjusio skiedinio negalima pakartotinai maišyti su vandeniu, jį reikia išmesti.

Bendroji informacija ir patarimai Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo metu turi būti +5° - + 30°C. Dirbti pagal galiojančias statybos normas ir rekomendacijas.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.