



Baumit MM 100

Mūro mišinys



- Homogeniškas
- Neperpučiamas ir nelaidus vandeniu
- Didesnis stipris gniuždymui

Produktas Gamykliškai paruoštas kalkių-cemento mišinys, M10 mišinio klasė, atitinka įprastus statikos reikalavimus. Skirtas visų tipų plytoms ir blokeliams.

Sudėtis Statybinės kalkės, cementas, smėlis, priedai.

Paskirtis Produktas yra tinkamas visoms plačiai naudojamoms plytoms ir blokeliams; nešančioms sienoms, pertvaroms, namų pamatams mūryti.

Techniniai duomenys Atsparumas gniuždymui: > 10 N/mm²
Vandens garų laidumo koeficientas μ : apie 50

Didžiausi grūdeliai	
Vandens sąnaudos	apie 3.5 - 4 l/25 kg

Pakuotė 25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg

Laikymo sąlygos Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksninių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal direktyvų ÖNORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitinkti normą DIN 18202.

Naudojimas MM 100 mūro mišinį galima maišyti žemų apskukų maišykle arba kitomis plačiai naudojamomis horizontaliomis ir vertikaliomis maišyklėmis. I maišykle iš pradžių pilkite vandenį, vėliau berkite MM 100 maišo turinį. Maišykite 2-3 minutes. Maišyti visada tik viso maišo turinį.

- Paruošto mišinio naudojimas:
Mūrijama, atsižvelgiant į plytų ir blokelių gamintojų rekomendacijas. Be to, būtina laikytis Lietuvos statybų normatyvų.

Bendroji informacija ir patarimai Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5 °C ir ne daugiau nei + 25 °C.
Paruošimui naudokite tik švarų vandenį.

Negalima maišyti su kitomis medžiagomis (medžiagomis prieš šaltį), nes susidarius tam tikroms sąlygomis produkto savybės gali labai pasikeisti.
Paruoštą mišinį – priklausomai nuo atmosferinių sąlygų sunaudoti per 1-2 valandas.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygi, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo–pardavimo sutartij papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinkা pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.