



# Baumit MM 100

Mūro mišinys



## Privalumai

- Homogeniškas
- Neperpučiamas ir nelaidus vandeniui
- Didesnis stipris gniuždymui

## Produktas

Gamykliškai paruoštas kalkių-cemento mišinys, M10 mišinio klasė, atitinka įprastus statikos reikalavimus. Skirtas visų tipų plytoms ir blokeliams.

## Sudėtis

Statybinės kalkės, cementas, smėlis, priedai.

## Paskirtis

Produktas yra tinkamas visoms plačiai naudojamoms plytoms ir blokeliams; nešančioms sienoms, pertvaroms, namų pamatams mūryti.

## Techniniai duomenys

Produktas	
Atsparumas gniuždymui:	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Vandens garų laidumo koeficientas $\mu$ :	apie 50
Vandens sąnaudos- Variantas(-ai)	

## Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg

## Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.

## Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

**Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą** Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje [www.baumit.com](http://www.baumit.com) arba kurio galite pareikalausti gamintojo gamykloje.

## Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atlika pagal direktyvų ÖNORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti normą DIN 18202.

## Naudojimas

MM 100 mūro mišinį galima maišyti žemų apsučių maišykle arba kitomis plačiai naudojamomis horizontaliomis ir vertikaliomis maišyklėmis. Į maišyklę iš pradžių pilkite vandenį, vėliau berkite MM 100 maišo turinį. Maišykite 2-3 minutes. Maišyti visada tik viso maišo turinį.

- Paruošto mišinio naudojimas:

Mūrijama, atsižvelgiant į plytų ir blokelių gamintojų rekomendacijas. Be to, būtina laikytis Lietuvos statybų normatyvų.

**Bendroji informacija  
ir patarimai**

Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C ir ne daugiau nei + 25°C.

Paruošimui naudokite tik švarų vandenį.

Negalima maišyti su kitomis medžiagomis (medžiagomis prieš šaltį), nes susidarius tam tikroms sąlygoms produkto savybės gali labai pasikeisti.

Paruoštą mišinį – priklausomai nuo atmosferinių sąlygų sunaudoti per 1-2 valandas.

---

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.