



# Baumit PlanoFix

Plonasluoksniai mūro mišiniai



## Privalumai

- Plonasluoksnis
- Mažos sąnaudos
- Patogus naudojimas

## Produktas

Pilkas gamykliškai paruoštas, cemento klijų mišinys. Ypač tinka silikatiniams ir akyto betono blokams klijuoti. Lengvai apdorojamas, paprastai naudojamas, efektyvus. Dėl mažo siūlių pločio (1-3 mm), sumažina šilumos nuostolius. Vidaus ir lauko darbams.

## Sudėtis

Cementas, smėlis, mineraliniai užpildai ir priedai.

## Paskirtis

Plonasluoksnis mišinys akyto betono/dujų silikato plytoms ir blokeliams mūryti.

## Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg

## Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.

## Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

**Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą** Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje [www.baumit.com](http://www.baumit.com) arba kurio galite pareikalausti gamintojo gamykloje.

## Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal direktyvų ÖNORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus. Sienos lygumas turi atitikti normą DIN 18202.

## Naudojimas

Plytos turi būti švarios, sausos ir neapledėjusios. Mišinį maišyti rankine maišykle pamažu supilant viso maišo turinį į prieš tai įpiltą vandenį. Po 5 min mišinį būtina pakartotinai permaišyti. Negalima maišyti su kitomis medžiagomis.

■ Paruošto mišinio naudojimas  
Mišinys užnešamas ant pagrindo dantyta mentele. Sluoksnio storis 2-3 mm. Pirmai eilei pakloti naudojamas kalkių cemento mišinys, pvz. Baumit MM 50. Mūrijama, atsižvelgiant į plytų ir blokelių gamintojų rekomendacijas.

## Bendroji informacija ir patarimai

Plytos turi būti švarios, sausos ir neapledėjusios.  
Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemiau nei +5°C ir ne aukščiau +25°C.  
Paruošimui naudokite tik švarų vandenį. Negalima maišyti su kitomis medžiagomis.  
Darbai atliekami pagal statybinių normų, standartų ir gairių reikalavimus, nurodytų produkto duomenų lape.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.