



Baumit StarTex

Stiklo pluošto armavimo tinkleliai



Produktas Baumit StarTex šarmams atsparus stiklo pluošto armavimo tinkelis visoms Baumit šilumos izoliacijos sistemoms.

Sudėtis Stiklo pluoštas.

Paskirtis Baumit StarTex stiklo pluošto armavimo tinkelis naudojamas armuojamojo pagrindo stiprinimui, todėl yra sudėtinė šilumos izoliacijos sistemų ir tinkų armuotų sluoksnių dalis.

Techniniai duomenys

Produktas	
Paviršinis tankis:	apie 150 g/m ²
SąnaudosVariantas(-ai)	

Pakuotė 50 m² rulonas, 1 paletė = 33 rulonai = 1650 m²

Laikymo sąlygos Laikyti sausoje patalpoje, vertikaliaje padėtyje.

Kokybės užtikrinimas Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lapas (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalausti gamintojo gamykloje.

Naudojimas

■ Paviršiaus armavimas:

armavimo mišinys dengiamas ant paviršiaus nerūdijančio plieno dantyta mentele (10 mm). Baunit StarTex armavimo tinklelis įspaudžiamas į šviežią sluoksnį. Kloti vertikaliai, iš viršaus į apačią. Armavimo tinklelio juostos turi būti įdėtos su 10 cm užlaida. Armavimo tinklelis turi būti panardintas 1/3 armavimo sluoksnio ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm armavimo mišinio sluoksniu. Armavimo tinklelio juostų persidengimo vietose armavimo mišinio sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 0,5 mm; minimalus sluoksnio storis 3 mm. Džiūvimo laikas: 1 mm-1 para.

■ Įstrižas armavimas:

zonose, kuriose yra padidinti įtempiai (kampiniuose langų ir durų plotuose), rekomenduojama armuoti įstrižai. Prieš padengiant paviršių armavimo mišiniu kampus rekomenduojama papildomai sutvirtinti stiklo pluošto tinklelio juostomis (apie 20 × 30 cm).

■ Fasadinių paviršių, turinčių atlaikyti mechanines apkrovas, apsauga:

norint išgauti padidintą atsparumą smūgiams, rekomenduojama paviršių armuoti du kartus. Baunit StarTex armavimo tinklelis įnardinamas į armavimo mišinį. Džiūvimo laikas: 24 val. (atsižvelgti į oro sąlygas). Po technologinės pertraukos paviršius pakartotinai armuojamas Baunit StarTex armavimo tinkleliu ir armavimo mišiniu.

Bendroji informacija ir patarimai

- Dirbant su produktu oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C ir ne didesnė nei +25°C.
- Darbo metu vengti tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus. Uždengti fasadą pastolių tinkleliu.
- Dengiant armavimo tinklelį, po tinkleliu jokia būdu neturi susidaryti tuštuma. Tinklelis turi būti pilnai uždengtas mišiniu.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.